

AURICOR 502N

SOLUȚIE DE AURIRE PENTRU DEPUNERI GROASE (Au/In/Ni)

Culoare : **Galben 2N-18k**

Utilizare : **Baie**

Coordonate de culoare : **L:84.0**

a:5.1

b:27.5

Descriere produs

AURICOR 502N este o soluție de placare cu aciditate slabă, destinată depunerilor groase de aur lucios, cu metale de tranziție și aditivi organici inovatori. Aceste soluții galvanice generează straturi de aur intens strălucitoare, de 23–24 carate, oferind o rezistență excelentă la coroziune.

Condiții de operare

Parametru	Valoare medie recomandată
Timp de depunere	300 secunde
Temperatură	30 °C
Tensiune	3.0 V
Densitate de curent	1.0 A/dm ²
Eficiență catodică	25 mg/Amin
Viteză de depunere	0.20 u/min
Anozi	Plasă Ti/Pt
Agitare	Moderată
Ventilație	Necesară

Întreținerea băii de placare

Pentru volume mici de soluție de placare (până la 10 litri) recomandăm utilizarea băii fără reîntregitor. Pentru volume mai mari recomandăm folosirea reîntregitorului aferent, care completează baia:

- **AURICOR 540RI (1ml = 40 mg de indiu)**, adăugați 1 ml la fiecare 100 Amin.
- **AURICOR 540RN (1ml = 40 mg de nichel)**, adăugați 1 ml la fiecare 100 Amin.
- **AURICOR 500RGL (1ml = 100 mg de aur)**, adăugați 25 ml la fiecare 100 Amin.
- **AURICOR 500SA**, adăugați după analiză.
- **AURICOR 500SB**, adăugați după analiză.
- **AURICOR 500SC**, adăugați după analiză.
- **AURICOR 500RA**, adăugați 2 ml la fiecare 100 Amin.

Sau **AURICOR 502NR**, adăugați 250 ml la fiecare 100 Amin.

Informații de siguranță

Pentru orice informații privind siguranța și eliminarea, consultați fișele cu date de securitate (MSDS).

AURICOR 502N

SOLUȚIE DE AURIRE PENTRU STRAT GROS (Au/In/Ni)

Culoare: **Galben 2N-18k**Utilizare: **Baie**Coordonate de culoare : **L:84.0****a:5.1****b:27.5****Produse conexe**

Cod. articole	Descriere	Culoare	Ambalare
OR013801	Soluție de placare cu aur AURICOR 502N, gata de utilizare	2N-18k	4.0 g/l
OR014301	Soluție de completare AURICOR 502N-BS		1 - 25 L
OR010201	Unitate de reîntregire AURICOR 502NR		2g/200ml
OR013901	Reîntregitor de indiu AURICOR 540RI		1 L
OR014101	AURICOR 540RN Reîncărcător de nichel		1 L
OR014201	AURICOR 500RA Reîncărcător de aditiv		1 L
OR014401	AURICOR 500RGL Reîncărcător de aur în formă lichidă		100g/l
OR014501	AURICOR 500SA Săruri pentru corecția pH-ului		1 Kg
OR015101	AURICOR 500SB Săruri de stabilizare		1 Kg
OR011501	AURICOR 500SC Săruri conductoare		1 Kg