

AURICOR 124

SOLUȚII PENTRU AURIRE FLASH ÎN BAIE

Culoare: **Galben 24 kt**

Utilizare: **Baie**

Coordonate de culoare : **L:85.5**

a:7.3

b:37.8

Descrierea produsului

AURICOR 124 este o soluție alcalină pentru placare cu aur, complet lipsită de metale grele, potrivită pentru depunerea unui strat de aur galben cu nuanță 24k.

Condiții de operare

Parametru	Valoare medie recomandată
Timp de depunere	45 de secunde
Temperatură	50 °C
Tensiune	4.0 V
Densitatea curentului	2.0 A/dm ²
Eficiență catodică	10 mg/Amin
Viteză de depunere	0.12 u/min
Anozi	Plasă Ti/Pt sau oțel inoxidabil
Agitare	Moderată
Ventilație	Necesară

Întreținerea băii de placare

Pentru volume mici de soluție de placare (până la 10 litri) recomandăm utilizarea băii fără reîntregitor. Pentru volume mai mari recomandăm să folosiți reîntregitorul corespunzător pentru compunerea băii:

- **AURICOR 100RGL (1ml = 100 mg de aur)**, adăugați 11ml la fiecare 100 Amin.
- **AURICOR 100BS**, adăugați după analiză.
- **AURICOR 100SF**, adăugați după analiză.
- **AURICOR 100RA**, adăugați 5 ml la fiecare 100 Amin.

Informații de siguranță

Pentru orice informații privind siguranța și eliminarea, consultați fișele cu date de securitate (MSDS).



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AURICOR 124

SOLUȚII PENTRU GALVANIZARE RAPIDĂ CU AUR – PENTRU BAIE

Culoare : **Galben 24 kt**Utilizare : **Baie**Coordonate de culoare : **L:85.5****a:7.3****b:37.8****Produse asociate**

Cod articol	Descriere	Culoare	Ambalare
OR027001	AURICOR 124 soluție pentru placare cu aur, gata de utilizare	24Kt	0.8g/l
OR027301	AURICOR 100RGL lichid de reîntregire cu aur 100 g/l		1 L
OR027501	AURICOR 100SF săruri pentru completare		1-25 Kg
OR022710	AURICOR 100BS soluție de completare		1-25 L
OR020705	AURICOR 100RA aditiv de luciu		250 ml